

Deska Bangkirai KD FAS drobnoryflowana/gładka

Numer artykułu	Grubość	Szerokość	Długość
55930/1245	21 mm	145 mm	2 450 mm

Deski pakowane po 3 sztuki w paczce.

Drzewa Bangkirai rosną przede wszystkim w Indonezji i Azji Południowej. Na obszarach pochodzenia ich drewno wykorzystywane jest tradycyjnie w terenie zewnętrznym. Wspaniała wytrzymałość tego gatunku na warunki atmosferyczne jest już od dawna znana również w Europie. Cechą charakterystyczną dla desek z drewna Bangkirai jest mało widoczny rysunek drewna oraz barwa jasnobrązowa do czerwonej, która może się różnić z deski na deskę. Deski z drewna Bangkirai nadają spokojny, stonowany wygląd powierzchni.

Bangkirai charakteryzuje się również drobnymi otworkami (ok. 1mm), które powstają w wyniku drążenia miększu przez owady, żyjące tylko w drewnie drzew żywych. W drewnie Bangkirai występują się także kanaliki żywiczne, które pod wpływem wysokiej temperatury mogą wydzielać płyn żywiczny.

Firma JAF Polska Sp. z o.o. oświadcza, że deska profilowana/ryflowana nie jest przeznaczona do trwałego wbudowania w obiektach budowlanych i tym samym nie jest produktem budowlanym w rozumieniu rozporządzenia nr. 305/2011. Deska profilowana/ryflowana jest produktem drzewnym ogólnego przeznaczenia do stosowania np. w ogrodach i tam, gdzie nie są wymagane odpowiednie zezwolenia budowlane np. ławki, donice, ogrodzenia, podesty nie związane trwale z gruntem i budynkiem i in. Deska wykonana jest z drewna naturalnego, w jej produkcji nie zostały użyte żadne środki chemiczne zmieniające w jakikolwiek jej skład lub parametry lub powodujące szkodliwość dla człowieka lub środowiska. Deska profilowana ryflowana jest półfabrykatem przeznaczonym do dalszej obróbki (piłowanie, szlifowanie, wykańczanie, itp.)

Zdjęcie produktu ma charakter poglądowy i prezentuje tylko wycinek całego produktu. Drewno jest surowcem naturalnym o różnorodnej strukturze, usłojeniu i barwie. W związku z naturalnymi cechami drewna nie ma dwóch identycznych produktów, różnice występują również w obrębie tego samego produktu, co świadczy o naturalnym pochodzeniu produktu.



dodatkowe informacje <https://pl.jaf-development.com/shop/tarasy/deski-profilowane-lite/deska-bangkirai-kd-fas-drobnoryflowanagladka-p3301530>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.



CECHY PRODUKTU



Klasa trwałości 2



kiln dried



Widoczny system
mocowania



Ryflowana / Gładka

SPECYFIKACJA

Grubość	21 mm
Szerokość	145 mm
Długość	2 450 mm
Waga	6,341 kg
Deska tarasowa	
Gatunek/Materiał	Bangkirai
Klasa	FAS
Konstrukcja deski	Deska lita
Wilgotność	suszone komorowo (KD)
Odcień	żółtawy, Jasnobrązowy
Wygląd	Spokojny
Klasa trwałości (EN 350-2)	Klasa 2
Pochodzenie	Azja
Dystans (zalecany)	400 mm

AKCESORIA

Legary

Legar Drewno Egzotyczne (KD)

Numer artykułu

55668/0366

Grubość

40 mm

Szerokość

60 mm

dodatkowe informacje <https://pl.jaf-development.com/shop/tarasy/deski-profilowane-lite/deska-bangkirai-kd-fas-drobnoryflowanagladka-p3301530>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na
stronę internetową produktu.



DREWNO - NASZ ŚWIAT

Legar Drewno Egzotyczne FJ (KD)

Numer artykułu	Grubość	Szerokość
55826/2366	40 mm	60 mm

Legar Drewno Egzotyczne FJ (KD)

Numer artykułu	Grubość	Szerokość
55826/2396	40 mm	60 mm

Legar Drewno Egzotyczne FJ (KD)

Numer artykułu	Grubość	Szerokość
55826/2427	40 mm	60 mm

Stopki

Stopa poziomująca regulowana Fixing Group Lifo 35-55

Numer artykułu	Pakowanie
55031/0010	30 szt.

Do pielęgnacji

Olej Owatrol Textrol Transparentny

Numer artykułu	Wydajność
55025/0300	pierwsza warstwa 5m ² /l kolejne warstwy: 10m ² /l

dodatkowe informacje <https://pl.jaf-development.com/shop/tarasy/deski-profilowane-lite/deska-bangkirai-kd-fas-drobnoryflowanagladka-p3301530>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.

