

## Deska elewacyjna Modrzew Syberyjski Natur Faza

| Numer artykułu | Grubość | Szerokość | Długość  |
|----------------|---------|-----------|----------|
| 55886/1930     | 20 mm   | 120 mm    | 3 000 mm |

Drewno Modrzew Syberyjski (bot. Larix Sibirica) pochodzi z Syberii i jest koloru białło-żółtego. Modrzew syberyjski ma podwyższone parametry wytrzymałościowe, dodatkowo z uwagi na swoją gęstość nie chłonie wilgoci oraz wody co sprawia, że jeszcze lepiej znosi trudne warunki atmosferyczne, stąd powszechnie używany jest do produkcji desek wykończeniowych. Dzięki wysokiej jakości obróbki deska wykończeniowa ma bardzo dobre walory techniczne i estetyczne.



Zdjęcie produktu ma charakter poglądowy i prezentuje tylko wycinek całego produktu. Drewno jest surowcem naturalnym o różnorodnej strukturze, usłojeniu i barwie. W związku z naturalnymi cechami drewna nie ma dwóch identycznych produktów, różnice występują również w obrębie tego samego produktu, co świadczy o naturalnym pochodzeniu produktu.

### CECHY PRODUKTU

|                                                                                                     |                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Faza - Profil C |  Faza - Profil C z rowkami |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### SPECYFIKACJA

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Grubość                         | 20 mm                       |
| Szerokość                       | 120 mm                      |
| Długość                         | 3 000 mm                    |
| Waga                            | 3,6 kg                      |
| Profil                          | Faza / UTV                  |
| Gatunek                         | Modrzew Syberyjski          |
| Gęstość przy 12-15% wilgotności | 470 - 620 kg/m <sup>3</sup> |
| Główne zastosowanie             | Na zewnątrz                 |

dodatkowe informacje <https://pl.jaf-development.com/shop/konstrukcyjne--budowlane/elewacje--podbitki--deski-podlogowe/profilowane/deska-elewacyjna-modrzew-syberyjski-natur-faza--p7835897>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.

